



Technische Spezifikation

Sorte/Qualität: 2.91 ACA nassfest

Dicke	13,50	mm
Grammatur	1.280	gr./m ²
Außendecke	KB 186	gr./m ²
Welle1	WB 135	gr./m ²
Zwischendecke1	TL 120	gr./m ²
Welle2	WB 135	gr./m ²
Zwischendecke2	TL 120	gr./m ²
Welle3	WB 135	gr./m ²
Innendecke	TL 200	gr./m ²
Berstfestigkeit	-	kPa / kN/m ²
Durchstoßarbeit	16,00	J
Kantenstauchwiderstand	16,00	kPa / kN/m ²

Bei den genannten Werten handelt sich es um Durchschnittswerte und nicht um garantierte Werte.
Toleranz +/- 5 %, Durchstoßfestigkeit +/- 6 %

Verleimung: Für die Leimherstellung werden pflanzliche Rohstoff verwendet.
Vor allem aus Mais-, Weizen- oder Kartoffelstärke.

Recyclinganteil: im Schnitt >80%, der Rest aus Frischfasern

Recyclingfähigkeit: 100%

Abkürzungen:

CHR	Chromoduplex
CHRP	Chromoduplex gestrichen
GD2	Chromoduplex Karton
HPF	High Performance Fluting
KHL	Kolb High Liner
K/KL/KB	Kraftliner braun
KW/KWL	Kraftliner weiß
KWGD	Kraftliner weiß gedeckt
KWGP	Kraftliner weiß gedeckt gestrichen
n	nassfest verleimt
PF	Palm Fluting
PL	Palm Liner
S	Schrenz
T/TL	Testliner braun
TW/TLW	Testliner weiß
TWP	Testliner weiß gestrichen
WB	Wellenpapier braun
WST	Wellenstoff/Testliner