



## Technische Spezifikation

### Sorte/Qualität: 1.20 C

|                        |        |                         |
|------------------------|--------|-------------------------|
| Dicke                  | 3,90   | mm                      |
| Grammatur              | 39     | gr./m <sup>2</sup>      |
| Außendecke             | KL 115 | gr./m <sup>2</sup>      |
| Welle1                 | PF 110 | gr./m <sup>2</sup>      |
| Zwischendecke1         |        | gr./m <sup>2</sup>      |
| Welle2                 | -      | gr./m <sup>2</sup>      |
| Zwischendecke2         | -      | gr./m <sup>2</sup>      |
| Welle3                 | -      | gr./m <sup>2</sup>      |
| Innendecke             | PL 115 | gr./m <sup>2</sup>      |
| Berstfestigkeit        | 787    | kPa / kN/m <sup>2</sup> |
| Durchstoßarbeit        | 2,86   | J                       |
| Kantenstauchwiderstand | 3,92   | kPa / kN/m <sup>2</sup> |

Bei den genannten Werten handelt sich es um Durchschnittswerte und nicht um garantierte Werte.  
Toleranz +/- 5 %

Verleimung: Für die Leimherstellung werden pflanzliche Rohstoff verwendet.  
Vor allem aus Mais-, Weizen- oder Kartoffelstärke.

Recyclinganteil: im Schnitt >80%, der Rest aus Frischfasern

Recyclingfähigkeit: 100%

#### Abkürzungen:

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| CHR    | Chromoduplex                       |
| CHRP   | Chromoduplex gestrichen            |
| GD2    | Chromoduplex Karton                |
| HPF    | High Performance Fluting           |
| KHL    | Kolb High Liner                    |
| K/KL   | Kraftliner braun                   |
| KW/KWL | Kraftliner weiß                    |
| KWGD   | Kraftliner weiß gedeckt            |
| KWGP   | Kraftliner weiß gedeckt gestrichen |
| n      | nassfest verleimt                  |
| PF     | Palm Fluting                       |
| PL     | Palm Liner                         |
| S      | Schrenz                            |
| T      | Testliner braun                    |
| TL     | Testliner braun                    |
| TW/TLW | Testliner weiß                     |
| TWP    | Testliner weiß gestrichen          |
| WST    | Wellenstoff/Testliner              |