Verpackungstechnik GmbH
Bahnhofstr. 35 / 1
D-78570 Mühlheim
Tel. +49 74 63 - 99 99-0

www.papke.de
info@papke.de

Technische Spezifikation

Sorte/Qualität: 2.35 EB

Dicke	3,80	mm
Grammatur	637	gr./m²
Außendecke	KL 135	gr./m²
Welle1	W 90	gr./m²
Zwischendecke1	WST 100	gr./m²
Welle2	W 100	gr./m²
Zwischendecke2	-	gr./m²
Welle3	-	gr./m²
Innendecke	PL 135	gr./m²
Berstfestigkeit	-	kPa / kN/m²
Durchstoßarbeit	4,45	J
Kantenstauchwiderstand	6,74	kPa / kN/m²

Bei den genannten Werten handelt sich es um Durchschnittswerte und nicht um garantierte Werte.
Toleranz +/- 5 %

Verleimung: Für die Leimherstellung werden pflanzliche Rohstoff verwendet. Vor allem aus Mais-, Weizen- oder Kartoffelstärke.
Recyclinganteil: im Schnitt >80%, der Rest aus Frischfasern
Recyclingfähigkeit: 100%

Abkürzungen:

CHR	Chromoduplex
CHRP	Chromoduplex gestrichen
GD2	Chromoduplex Karton
HPF	High Performance Fluting
KHL	Kolb High Liner
K/KL	Kraftliner braun
KW/KWL	Kraftliner weiß
KWGD	Kraftliner weiß gedeckt
KWGP	Kraftliner weiß gedeckt gestrichen
n	nassfest verleimt
PF	Palm Fluting
PL	Palm Liner
S	Schrenz
T	Testliner braun
TL	Testliner braun
TW/TLW	Testliner weiß
TWP	Testliner weiß gestrichen
WST	Wellenstoff/Testliner